

АКЕМИ

АКЕPUR 230 SLOW / 240 FAST

Кремообразный полиуретановый 2-компонентный клей

Свойства:

- быстрая функциональная твердость
- высокая прочность сцепления на металле, АБС, ПВХ, стеклопластике, керамике, натуральном и искусственном камне
- низкая усадка
- хорошая стойкость к растворителям
- не пенился
- термостойкость от -30 до 120 ° С
- легкое дозирование и смешивание благодаря системе картриджей

Область применения:

Склеивание подструктур на кухонных столешницах, а также вертикальные и горизонтальные склейки в невидимых областях.

Сравнение двухкомпонентных клеев

Специальные свойства	АКЕРОХ 3015	АКЕPUR 230 - SLOW АКЕPUR 240 - FAST	АКЕРОХ 2030
Консистенция	жидкая	мягкая кремообразная	кремообразная
Время выработки	~ 3-5 мин. (20°C)	~ 4-6 мин. (20°C) - <i>Акеpur 230</i> ~ 3-5 мин. (20°C) - <i>Акеpur 240</i>	20-30 мин. (20°C)
Транспортабельность	~ 20-40 мин. (20°C)	~ 30-50 мин. (20°C) - <i>Акеpur 230</i> ~ 20-30 мин. (20°C) - <i>Акеpur 240</i>	3-5 h (20°C)
Прочность на удар	высокая	высокая	низкая
Механическая прочность	очень хорошая	хорошая	превосходная
Полируемость	нет	нет	да
Стабильность при хранении	2 года	1 год	2 года
Особая область применения			
Склеивание арматурных профилей	да	да	да
Паз укрепления	нет	нет	нет

Емкость:

штуки в упаковке

Art.-No.

920г картридж

12

АКЕPUR 230 white

1 14 72

АКЕPUR 230 black

1 14 73

АКЕPUR 240 white

1 14 71

АКЕPUR 240 black

1 14 77