

70130, 70131

Техническое описание

АКЕМИ® Acid Protect жидкий светоотверждаемый защитный лак с гладким, самовыравнивающимся эффектом, не стекает, быстро затвердевает, обладает высокой устойчивостью к царапанью, содержит 8% углерода из возобновляемого сырья.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- стойкость к кислотам и механическому воздействию
- стойкость к маслу и воде
- усиливает цвет и структуру камня
- блеск от матового до очень глянцевого
- не желтеет
- самовыравнивающийся
- немедленное отверждение после обработки с помощью ультрафиолета
- термостойкость до 150°C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

АКЕМИ® Acid Protect - Защитное покрытие для кухонных столешниц, обеденных столов и умывальников из мрамора, известняка и других чувствительных к кислоте поверхностей от механических повреждений и обычных бытовых пятен (например, уксуса, лимонной кислоты, красного вина, кофе, колы и растительного масла), а также от кислотных чистящих средств (например, санитарные чистящие средства). Нанесение кистью или зубчатым шпателем на новые и уже установленные или уложенные поверхности. Идеально подходит для ремонта и подкраски. После отверждения (с помощью УФ-ламп, одобренных АКЕМИ) блеск можно изменить от матового до очень глянцевого. Незначительные царапины на обработанной поверхности можно отшлифовать. Нанесение на горизонтальные и вертикальные поверхности (например, края стола, фасады умывальников). Для использования в помещении. Только для профессионального использования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Поверхность должна быть чистой, без пыли и полностью сухой. Мы рекомендуем шлифовать поверхность зерном 220. Препарат чувствителен к пыли, поэтому это важно.

Большие дефекты в камне (отверстия, трещины) не могут быть заполнены или покрыты Acid Protect Akemi® и должны быть обработаны подходящим наполнителем перед нанесением.

Поверхность, которая должна быть покрыта, должна быть очищена с помощью Akemi Cleaner I. Для этого рекомендуется использование тканей без ворса.

Если лак не используется в течение более длительного периода времени (> 1 недели), его нужно встряхнуть в течение около 10 секунд. Подождите около 30 минут, прежде чем обрабатывать, чтобы ушли пузырьки воздуха, которые образовались во время встряхивания.

Применить около 200 г Akemi® Acid Protect на поверхность м².

Продукт медленно и равномерно распределяется по поверхности с помощью шпателя (с высотой зубов около 0,7 мм).

На краях, а также в углах, которые трудно достать с помощью зубчатого шпателя, можно использовать щетку или кисть с синтетическими волосками.

После того, как краска была распределена по поверхности, рекомендуется намазать снова медленно по всей поверхности широкой щеткой для достижения равномерного распределения.

Краска требует примерно от 30 до 60 минут времени ожидания, чтобы сгладить и сформировать равномерную и гладкую поверхность. Любые дефекты, все еще присутствующие на поверхности (такие как пузырьки воздуха или слишком мало/слишком много лака), могут быть еще раз обработаны перед отверждением.

Впоследствии лак отверждается с помощью УФ - лампы, утвержденной Akemi®. Это делается до тех пор, пока поверхность не станет сухой и настолько твердой, что она больше не может быть поцарапана ногтем. В зависимости от типа лампы и расстояния, продукт затвердевает через 1-5 минут / м².

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

- Используйте Жидкие Перчатки АКЕМИ®, чтобы защитить Ваши руки.
- Небольшие царапины могут быть отполированы
- Применение на горизонтальных и вертикальных поверхностях
- Для использования в помещении

- Для профессионального использования

Для кисти

- Нанесение кистью или зубчатым шпателем
- Для новой и уже установленного или уложенного камня
- Идеально подходит для ремонта и подкраски

Спрей версия

- нанесение распылением

- Для правильной утилизации отходов тара должна быть полностью пустой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Для кисти

- жидкость
- бесцветная, слегка мутная
- не капает

Для спрея

- очень жидкость
- ясно, бесцветный

Срок годности: 2 года при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.